

Пластичная смазка для централизованных систем RAVENOL KFZ-Fliessfett ZSA



1 кг

Артикул:
1340107-001



5 кг

Артикул:
1340107-005
Артикул:
1340107-005-03-000
Штрих-код:
4014835201156



10 кг

Артикул:
1340107-010
Артикул:
1340107-010-03-000
Штрих-код:
4014835201118



15 кг

Артикул:
1340107-015



25 кг

Артикул:
1340107-025
Артикул:
1340107-025-03-000
Штрих-код:
4014835201125



180 кг

Артикул:
1340107-180
Артикул:
1340107-180-03-000
Штрих-код:
4014835201170

RAVENOL KFZ-Fliessfett ZSA – универсальная смазка, изготовленная в Германии на основе синтетического базового масла с использованием в качестве загустителя литиевое мыло и противозадирных присадок для применения в централизованной системе смазки.

RAVENOL KFZ-Fliessfett ZSA используется для смазывания централизованных систем Willy Vogel, Mercedes-Benz и MAN.

Применение **KFZ-Fliessfett ZSA** обеспечивает:

- Отличную термостабильность
- Очень хорошую адгезию к металлическим поверхностям
- Отличную производительность даже при низких температурах

- Очень хорошую защиту от износа и коррозии, а также высокую устойчивость к окислению
- Хорошую устойчивость к сдвигу
- Может потребоваться добавление большего кол-ва смазки в узлы с небольшим поперечным сечением при использовании в различных температурных условиях

Характеристики

| Наименование | Значение | Аудит |
|---|--|--------------|
| Одобрено производителем | MAN 283 Li-P 00, MAN 283 Li-P 000, MB-Approval 264.0 | |
| Соответствует требованиям | DTFR 33B100 (MB 264.0) | |
| Соответствует спецификациям | DIN 51502 GP00K-30, ISO 6743-9: ISO-L-XCCEB00 | |
| Цвет | Зеленый | визуальный |
| Загуститель | Литиевое мыло | DIN 51757 |
| NLGI-Class | 00 | DIN 51818 |
| Классификация продуктов | GP00K-30 | DIN 51502 |
| Рабочая температура | -30 / +120 °C | DIN 51825 |
| Рабочая температура (кратковременно) | 120 °C | DIN 51757 |
| Пенетрация, 60 циклов | 400-430 | ISO 2137 |
| Тест защиты от коррозии, камера влажности | 1 | DIN 51802 |
| Температура каплепадения | 185 °C | DIN ISO 2176 |
| Тест на коррозию меди, при 120°C/24 ч | 1 | DIN 51811 |
| Водонепроницаемость (3 часа/90°C) | 1-90 °C | DIN 51807-1 |
| VKA Нагрузка сваривания | 2000 N | DIN 51350-4 |
| Вязкость, кинематическая, при 40°C | 40 мм ² /с | DIN 51562-1 |

Аналоги OEM

Alpine

0101089, 0101085, 0101083, 0101084, 0101086

FEBI

03514, 3514

Фасовки снятые с производства

| Фасовка | Артикул | Штрих-код |
|---------|--------------------|-----------|
| 1 кг | 1340107-001-03-000 | |

Фасовка

Артикул

Штрих-код

15 кг

1340107-015-03-000
